



013

Tar Black Oak  
Eik Zwarte teer  
Chêne Goudron Noir  
Eiche Schwarzer Teer



036

Seattle Oak  
Eik Seattle  
Chêne Seattle  
Eiche Seattle



037

Sonora Oak  
Eik Sonora  
Chêne Sonora  
Eiche Sonora



038

Jefferson Oak  
Eik Jefferson  
Chêne Jefferson  
Eiche Jefferson



040

Burley Oak  
Eik Burley  
Chêne Burley  
Eiche Burley



705

Frozen Oak  
Vrieseik  
Chêne Glacé  
Eiseiche



944

Saw Oak  
Eik Gezaagd  
Chêne Scie  
Eiche Gesägt



946

Taylor Oak  
Eik Taylor  
Chêne Taylor  
Eiche Taylor



954

Copper Blond Oak  
Eik Koperblond  
Chêne Cuiivre Blond  
Eiche Kupferblond



967

Bongo Oak  
Eik Bongo  
Chêne Bongo  
Eiche Bongo





970

Madagascar Oak  
Eik Madagascar  
Chêne Madagascar  
Eiche Madagaskar



973

California Oak  
Eik Californië  
Chêne Californie  
Eiche Kalifornien



	Method Methode Méthode Methode	Parameters Parameters Paramètres Parameter	Norm requirements Normvereisten Exigences de normes Normvorschriften	Values   Waarden Valeurs   Werte
Class of use   Gebruiksklasse Classe d'utilisation   Nutzungsklasse	EN 13329		Class 32   Klasse 32 Classe 32   Klasse 32	All residential use up to commercial use Van residentieel tot commercieel gebruik Toutes, de l'utilisation résidentielle à l'utilisation commerciale Alle, von der Wohn- bis zur Gewerbenutzung
Wear resistance   Slijtageweerstand Classe de résistance   Verschleißwiderstand	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wearclass   Slijtageklasse Classe de résitance   Widerstandsklasse	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling   Dikte zwellung Gonflement d'épaisseur   Quelldicke	EN 13329		≤ 18 %	OK
General aspect of installed flooring Algemeen Aspect van geïnstalleerde vloer Aspect général du plancher installé Allgemeiner Zustand des Untergrundfußbodens	EN 13329	Height Difference Hoogteverschil Différence de hauteur Höhenunterscheid	≤ 0,15 mm	✓
		Openings   Openingen Ouvertures   Öffnungen	≤ 0,20 mm	✓
		Flatness length Lengte vlakheid Longueur aspect plat Ebenheit Länge	Concave   Concaaf Concave   Konkav ≤ 0,50 % Convex   Convex Convexe   Konvex ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Breedte vlakheid Largeur aspect plat Ebenheit Breite	Concave   Concaaf Concave   Konkav ≤ 0,15 % Convex   Convex Convexe   Konvex ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class   Impactklasse Classe d'impact   Aufprallklasse	EN 13329		IC2	IC2
Staining   Spatten Taches   Fleckenbildung	EN 438-2,15 UE Atc D.3		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness   Lichtvastheid Résistance à la lumière   Lichtbeständigkeit	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret   Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand	EN 438-2,18 UE Atc D.4		4	4
Movement of furniture feet Beweging van meubelpoten/-wiel'tjes Mouvement des pieds de meubles Bewegung von Möbelfüßen	EN 424			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Castor Chairs Stoelen op wiel'tjes Chaises à roulettes Rollstühle	EN 425			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Slip resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit	EN 13893 2002		Class DS: ≥ 0,30 µ	Class DS
Emission of formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhydes Formaldehydausdünstung	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m <sup>2</sup> .h	Class E1
Reaction to fire   Brandreactie Réaction au feu   Feuerfestigkeit	EN 13501-1 (2002)		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance   Thermische weerstand Résistance thermique   Wärmewiderstand	ISO 8302 1991		max. 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,054 (m <sup>2</sup> .K/W)
Underfloor heating   Ondervoerwarming Chauffage par sol   Fußbodenheizung		Specific instructions   Specifieke Instructies Instructions spécifiques   Besondere Nutzungsanweisungen		OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Spanolux SA, knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Spanolux SA, nor can it result in any liability whatsoever of Spanolux SA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • De informatie in deze brochure is gebaseerd op intern onderzoek, is louter informatief en geeft de stand van zaken weer op basis van de kennis die Spanolux , op het moment van de publicatie ter beschikking had. Niets uit deze brochure kan worden beschouwd als een verbintenis van Spanolux SA, en in geen enkel geval kan Spanolux SA, aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. Die gegevens zijn onderhevig aan wijziging, op om het even welk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. • Les données contenues dans cette fiche d'informations s'appuient sur les résultats de tests réalisés en interne, sont purement informatives et reflètent les connaissances de Spanolux SA, au moment de leur publication. Aucune de ces informations ne peut être considérée comme un engagement de la part de Spanolux SA, et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Spanolux SA. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. • Die Angaben auf diesem Informationsblatt basieren auf internen Prüfverfahren und dienen lediglich Informationszwecken. Sie entsprechen dem Kenntnisstand von Spanolux SA, zum Ausgabepunkt. Keine Angabe auf diesem Informationsblatt kann als eine Verpflichtung von Spanolux SA, aufgefasst werden oder zu einer wie auch immer gearteten Haftung von Spanolux SA, führen. Die gelieferten Informationen können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.